

Ürün Adı /Product Name	BONUS EVO 2K			
Standart /Standard	TS EN 15814+A1 Su yalıtımı için polimer modifiye edilmiş bitümlü kalın kaplamalar - Tarifler ve gerekler /Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements			
Tanımlama /Definition	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı çift bileşenli, yüksek mukavemette su yalıtım malzemesi /Polymer modified bitumen rubber, two component waterproofing material possessing high durability			
Ürün Özellikleri /Product Performances	Genel Özellikler /General Characteristics	Değer /Value or Statement		
	Renk /Colour	Bileşen A: Koyu Kahve, Bileşen B: Gri / Component A: Dark Brown, Component B: Gray		
	Bileşen /Composition	Bileşen A: 24 kg Sıvı, Bileşen B: 8 kg Toz / Component A: 24 kg Liquid, Component B: 8 kg Powder		
	Karışım Oranı /Rate of Mixture	3:1		
	Sıvı Yoğunluğu (kg/lt) /Density of Liquid (kg/lt)	1,00 (±0,05)		
	Karışım Yoğunluğu (kg/lt) /Density of Mixture (kg/lt)	1,15 (±0,05)		
	Uygulanacak Ortam ve Yüzeysel Sıcaklığı /Ambient Temperature	5°C/30°C		
	Kap Kullanım Ömrü* /Pot Life	60 dk /60 min		
	Kürlenme Süresi* /Curing Time	24 saat /24 hours		
	Katlararası Geçiş Süresi* /Recoat Time	24 saat /24 hours		
	Toprak Dolgusu için Gereken Süre* /Hard Dry Time	3 gün /3 days		
	*Yukarıdaki değerler 20°C ve % 50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. / At 20°C and % 50 relative humidity. Higher temperatures decrease; lower temperatures increase the times given.			
	Teknik Özellikler /Technical Characteristics	Test Metot /Test Method	TS EN 15814'e Göre /According to EN 15814	Değer /Value or Statement
	Su Geçirimsizlik /Watertightness	TS EN 15820	Sınıf W1: ≥ 24 saat 0,0075 N/mm ² basınçta, kuru film kalınlığı file takviyesiz ≥ 3 mm /Class W1: ≥ 24 h at 0,0075 N/mm ² pressure, dry thickness without reinforcement ≥ 3 mm	W1
Yangına Tepki /Reaction to Fire	TS EN 13501-1	Euroclass	E	
Uygulama Metodu /Application Method	Fırça ile uygulanır. /By brush.			
Depolama /Storage	Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Paletler üst üste konulmamalıdır. /Store in cool and dry conditions, protect from frost. Do not store palettes on top of each other.			
Raf Ömrü /Shelf Life	Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. / 12 months after the production date under appropriate storing conditions			
Ambalajlama /Packaging	kg Kova Ağırlığı / Weight of Bucket	32		
	Kova Adedi / Number of Bucket	27		
	kg / palet / palette	864		